



SPECIFIKACIJA

UAB "GASCHEMA"

Jonaulio k. 1, Jonavos raj. sav.

Tel.: +370 349 56845

info@gaschema.lt

POLIVINILO ACETATO DISPERSIJOS MARKIŲ KOKYBĖS RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Norma			
	DP51/15	Lipalas	Lipalas 40	Lipaliukas
1. Išvaizda	Klampus baltos ar gelsvos spalvos skystis be pašalinių mechaninių priemaišų ir kruopelyčių. Ant paviršiaus gali susidaryti plėvelė			
2. Sausųjų medžiagų masės dalis, %, 105 °C, 1 val.	40-55	40-52	40-50	29-44
3. Dinaminė klampa (pagal Brookfield CAP 2000+L, esant (25±1) °C temperatūrai), mPa·s	2,0-18,0	2,0-18,0	2,0-18,0	0,5-2,0
4. pH	4,0-5,0	3,0-5,0	3,0-5,0	3,0-5,0
5. Sąlyginė klampa su VMS puodeliu, esant 20±2 °C temperatūrai	15-140	15-140	15-140	4-20
PASTABA: 1. Pagal kliento pageidavimą rodiklių normos gali skirtis nuo 1 lentelėje nurodytų. Tokiu atveju kokybės dokumente (kokybės pase) prie rodiklio rašoma pastaba „Kliento pageidavimu“.				

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)

