

POLIVINILO ACETATO DISPERSIJA (PVAD)

Rodiklis	Normos								
	D 51	DP 51/10	DP 51/15	DP 51/20	DP 51/25, DP 51/30	DP 51/7	DC 40	DP 40/10	D 30
1. Dispersijos išvaizda	Klampus baltos ar gelsvos spalvos skystis be pašalinių mechaninių priemaišų ir kruopelyčių. Ant paviršiaus gali susidaryti plėvelė								
2. Laisvo monomero masės dalis, %, ne didesnė nei	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,50
3. Sausųjų medžiagų masės dalis, %									
- neplastifikuotos	51-53	51-53	51-53	51-53	51-53	51-53	-	39-41	30-33
- plastifikuotos	-	53-55	53-55	53-55	53-55	53-55	40-43	41-42	-
4. Sąlyginė klampa, s: neplastifikuotos plastifikuotos									
5. Dinaminė klampa, Pa·s									
neplastifikuotos	11-20	11-25	26-80	26-80	26-80	11-30	-	25-80	11-20
plastifikuotos	-	15-30	41-140	41-140	41-140	15-40	8-15	41-120	-
6. pH	4,7-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,0-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-5,5
7. Suklijavimo stipris, N/m, ne mažesnis nei	-	800	550	550	550	450	-	550	-